

## ALUJET Difutape BLACK

### Produkta apraksts

- Ar **ALUJET Difutape BLACK** ir iespējams apvienot visus jumtu un fasādes līmēšanas procesus vienā līmlentē. **ALUJET Difutape BLACK** īpašā priekšrocība ir tās vēja un lietus necaurlaidīgā pārklājumu, caurlaidumu un savienojumu līmēšana. Pateicoties izmantotajai speciālajai plēvei, **ALUJET Difutape BLACK** ir ideāli piemērota mainīgām temperatūras slodzēm, piemēram, tādām, kādas rodas, līmējot uz jumta, kā arī vēdināmās un daļēji atklātās fasāžu konstrukcijās. **ALUJET Difutape BLACK** ir izstrādāta, lai radītu lielisku lipīgu saiti uz visām virsmām, sākot no gludām (piemēram, folija) līdz nedaudz raupjām (piemēram, filcs, koks).



### Priekšrocības

- Lietošanai uz fasādēm un jumtiem; izturīgs pret UV starojumu; īpaši augsta adhēzijas izturība; izturīgs pret lietus iedarbību; 12 mēnešu izturība ārpus telpām jumta zonās; 20 gadu garantija **ALUJET** izmantošanai uz jumtiem un aiz daļēji atvērtām fasādēm; vecumizturīga akrilāta adhezīvā sistēma, kas nesatur šķīdinātājus, izstrāde no -5 °C.

### Pielietošanas joma

- ALUJET Difutape BLACK** tiek izmantota pastāvīgai lietus un vēja necaurlaidīgai fasādes membrānu līmēšanai aiz daļēji atvērtām fasādēm, kā arī apšuvuma un apmaļu membrānām.

### Pamatnes

- PE membrānas; PA membrānas; PP membrānas; PET membrānas; PU membrānas; kraftpapīrs; gluda koksne; OSB plātnes; skaidu plātnes\*; mīkstās kokšķiedras plātnes\*; ģipškartona plātnes, ģipškartona plātnes; cementa šķiedras plātnes; elektrības kabeli; metāls; plastmasa, betons

\*ar **ALUJET Primer**

### Specifikācija

- Rullļa platums: 60 mm ±2 mm
- Garums rullī: 25 m
- Daudzums kastē: 10 rullī
- Daudzums uz paletes: 60 kastes

### Uzglabāšana

- Uzglabāšana: no aptuveni 5 °C līdz 35 °C, sausā veidā, oriģinālajā iepakojumā.

**Tehniskie dati**

Pārbaude	Standarts	Vienība	Vērtība
Lentes biezums	DIN EN 1942	mm	0,27
Pārrāvuma spēks	DIN EN 14410	N / 50 mm	100
Līmes izturība uz tērauda	DIN EN 1939	N/cm	15
Pagarinājums pārraušanas brīdī	DIN EN 14410	%	550
Jumta laikapstākļu noturība		mēneši	12
Daļēji atvērta fasādes laikapstākļu izturība			Jā
UV starojuma izturība			Jā
Temperatūras noturība			-40 °C līdz +80 °C
Izstrādes temperatūra:			no -5 °C
Nesošais materiāls			Speciālā plēve, melna
Šķiedra			balta, ortogonāla
Līmviela			Akrilāts
Pārklāšana			Silikonizēts papīrs
Mitrumizturīga			Jā
vecināšanas pretestība			ļoti laba
Izturība pret plastifikatoriem			ļoti laba

**Izstrāde**

▶ Noņemiet *ALUJET Difutape BLACK* no atdalošā papīra un nostipriniet to pārklāšanās zonas centrā. Ar *ALUJET Difutape BLACK* pakāpeniski līmējiet pārklājumu, bez spriegojuma. Pastāvīgs savienojums tiek izveidots, piespiežot lenti pie pamatnes. Ar nazi vai šķērēm nogrieziet *ALUJET Difutape BLACK* līdz vajadzīgajam garumam.

Izvadi tiek līmēti, izmantojot īsus līmlentes gabaliņus, kas tiek pielīmēti ap izvadu, līdzīgi kā zvīņas. Nogrieziet *ALUJET Difutape BLACK* līdz vajadzīgajam garumam, izmantojot nazi / šķēres. Sākuma punkts ir zemākais izvada punkts un beigas – augstākajā punktā.

*ALUJET Difutape BLACK* jāizmanto arī savienojumiem ar jumta logiem.

*ALUJET Difutape BLACK* ir izstrādāta, lai radītu lielisku lipīgu saiti uz visām virsmām, sākot no gludām (piemēram, folija) līdz nedaudz raupjām (piemēram, filcs, koks). Pamatnei jābūt stabilai, sausai, bez putekļiem un taukiem, un tā nedrīkst atgrūst līmvielas.

**Piezīmes**


Mūsu lietošanas instrukcijas un vadlīnijas, produktu un servisa informācija un cita tehniskā specifikācija kalpo tikai kā ceļvedis; tas tikai apraksta mūsu produktu (vērtību specifikācijas / to noteikšana ražošanas laikā) un pakalpojumu īpašības un neveido garantētās saistības. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas un turpināt tālāku produktu attīstību.

Ņemot vērā individuālo produktu plašās pielietojuma jomas un īpašos apstākļus (piemēram, lietošanas parametrus, materiālu īpašības utt.), mūsu produktu testēšana ir galalietotāja pārziņā. Mūsu konsultācijas par produktu inženierisko pielietojumu - gan mutiski, gan rakstiski, gan arī testu veidā tiek piedāvātas bez maksas un nav juridiski saistošas.

Dokumentā publicētais saturs, tai skaitā teksts un attēli, ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura saturs, tai skaitā tekstu un attēlu, pilnīga vai daļēja kopēšana/pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez īpašnieka rakstiskas atļaujas katram specifiskajam publikācijas gadījumam. SIA LM GROUP HOLDING © 2023