

Coroplast 1560 AWX

Tīra alumīnija līmēnte

Datums: 02.04.2020.
Redakcija: 02

Sākotnējā tehniskā informācija

Uzbūve

Nesējmateriāls: alumīnija folija, 30 μm
Līme: akrila
Krāsas: sudraba
Oderējums: repelenta plēve vai papīrs

Bīstamības raksturojums

- > Īpaši piemērota ekstrēmiem laikapstākļiem, piemēram, aukstumam vai mitrumam.
- > Īpaša līme, nodrošina izcilu adhēziju aukstā laikā un agresīvu saķeri, lai to varētu izmantot būvlaukumos.
- > Augsta bīdes izturība, īpaši salīdzinājumā ar citām akrila līmēm.
- > Viegla un ātra lietošana
- > Uzlabota adhēzija, pateicoties jaunam un augstākam pārklājuma līmenim.
- > Lieliska veiktspēja augstā temperatūrā
- > Droša aizsardzība pret mitruma iekļūšanu
- > Ūdens un ūdens tvaika barjera
- > Lieliska izturība pret novecošanos

Lietojums

Ar alumīniju pārklātu izolācijas sistēmu šuvju blīvēšanai gaisa kanālos un cauruļvados.

Glabāšana

5 līdz 35 °C temperatūrā un sausumā, oriģinālajā iepakojumā.

Coroplast Fritz Müller GmbH & Co. KG
Wittener Straße 271
42279, Vupertāle (Wuppertal)
Tālr.: +49 202 2681 221
info-de@coroplast-tape.com

www.coroplast-tape.com

Coroplast Tape Corporation

1230 Galleria Boulevard
29730, Rokhila (Rock Hill), Dienvidkarolīna (South Carolina)
Tālr.: +1 803 2078334
info-us@coroplast-tape.com

www.coroplast-tape.com

Coroplast Tape Technology (Kunshan) Co., Ltd.

299 Yuyang Road, Plainvim Industrial Park Bld. N
215300, Kuņšana (Kunshan), Džjansu (Jiangsu) province
Tālr.: +86 512 3665 1880, iekšējais numurs 3419
info-cn@coroplast-tape.com
www.coroplast-tape.com

Pārbaude	Standarts	Mērvienība	Tipiskā vērtība
Biezums	DIN EN ISO 2286-3	mm	0,07
Pagarinājums pārraušanas brīdī	DIN EN ISO 29864	%	5
Stiepes izturība	DIN EN ISO 29864	N/cm	25
Adhēzija ar tēraudu	DIN EN ISO 29862	N/cm	9,0
Temperatūras diapazons	---	°C	-40 – +130
Ūdens tvaika caurlaidība	AFERA 4002	g/m ² x 24 h	< 1
S _d vērtība	DIN 52615	M	> 1500

Mūsu produkti ir rūpīgas izpētes rezultāts. Tie atbilst jaunākajiem zinātnes sasniegumiem. Lai veicinātu produkta lietderību, sniedzam datus un tehnisko informāciju, kas atbilst mūsu rīcībā esošajām zināšanām, bet bez garantijas. Šī informācija ir uzskatāma par vidējām vērtībām un nav piemērota klienta vai piegādātāja specifikācijai. Šeit iekļautie dati un tehniskā informācija nav vienošanās par produkta īpašībām. Paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas visos mūsu produktos.

Piezīme. Pirms lietošanas lietotājam ir jāpārbauda produkta piemērotība konkrētajam lietojumam.